



VP Platina Aquabeits

VP Platina Aquabeits is een hoogwaardige, één-component, watergedragen hybride zijdeglans combicoat, specifiek ontwikkeld voor houten oppervlakken. Dit product wordt toegepast voor meerdere artikelen onder verschillende etiketten. Het biedt uitstekende weer- en UV-bestendigheid en effectieve bescherming tegen blauwschimmel, waardoor het ideaal is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Met een rendement van 10 m² per liter adviseren wij twee lagen aan te brengen voor optimale dekking en duurzaamheid. Product is zowel dekkend als transparant verkrijgbaar

Productblad

VP Platina Aquabeits

VP Platina Aquabeits is een hoogwaardige, één-component, watergedragen hybride zijdeglans combicoat, speciaal ontwikkeld voor houten oppervlakken. Dit innovatieve product biedt uitstekende weer- en UV-bestendigheid, waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen op hout. De geavanceerde formule biedt daarnaast effectieve bescherming tegen blauwschimmel.

Belangrijke Eigenschappen

- **Watergedragen Hybride Formule:** Een milieuvriendelijke, lood- en chroomvrije coatingoplossing.
- **Uitstekende Duurzaamheid:** Biedt uitzonderlijke weerbestendigheid en langdurige bescherming.
- **UV-Bestendig:** Behoudt uiterlijk en prestaties bij blootstelling aan zonlicht.
- **Snelle Droging en Eenvoudige Applicatie:** Sneldrogend met uitstekende vloeieigenschappen, eenvoudig aan te brengen met kwast of roller.
- **Superieure Hechting:** Hecht uitstekend op hout en zelfs op glas.
- **Beschermende Additieven:** Bevat 0,53% Propinyl Butyl Carbamaat ter bescherming tegen blauwschimmel.

Technische Specificaties

- **Dichtheid:** Ca. 1,20 - 1,30 kg/l (afhankelijk van de kleur).
- **Volume Vaste Stof:** Ca. 42%.
- **Verdunning/Reiniging:** Gereedschap reinigen met water.
- **Droogtijden (bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid):**
 - Stofdroog na 30 minuten.
 - Overschilderbaar na 3 uur.
- **Laagdikte en Verbruik:**

- Bij een droge laagdikte van 30 μm , ca. 14 m^2/l .
 - Bij een droge laagdikte van 40 μm , ca. 10,5 m^2/l .
- **Houdbaarheid:** Minimaal 12 maanden, mits ongeopend opgeslagen in de originele verpakking bij temperaturen tussen 5°C en 30°C.

Aanbevolen Verwerking

- **Temperatuur:** Zorg voor een omgevingstemperatuur tussen 7°C en 30°C en een ondergrondtemperatuur die minstens 3°C boven het dauwpunt ligt om condensvorming te voorkomen.
- **Vochtigheid:** Relatieve luchtvochtigheid tijdens applicatie mag niet hoger zijn dan 85%.
- **Gereedschap:** Aanbrengen met kwast of roller voor optimale resultaten.

Verpakking

Beschikbaar in verpakkingen van 1, 2,5, 5, 20 en 200 liter.

Opslag en Gebruik

Bewaar op een koele, droge plaats tussen 5°C en 30°C in de originele, goed gesloten verpakking. Zorg voor goede ventilatie tijdens de applicatie. Droogprestaties kunnen negatief beïnvloed worden door lage temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.

Algemene informatie

De productinformatie is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Toepassingen buiten onze controle, zoals niet-standaard applicatieomgevingen, vereisen mogelijk aanvullende begeleiding. Voor specifiek gebruik buiten de gegeven specificaties, neem contact met ons op voor bijkomende documentatie.

Voor meer informatie of om VP Platina Aquabeits te bestellen, bezoek [Verfmenger.com](https://www.verfmenger.com).