



13-1102 Waarborg Elite High Gloss

- Versie 220812-v1 : Waarborg Elite High Gloss is 4 seizoenen, duurzame luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten met Biobased grondstofaandeel van meer dan 50%.
- Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijk-vermogen;
- zeer goede droging en doordroging bij lagere temperaturen;
- uitstekende dekking;
- hoge bolle glans en uitstekende vloeijing;
- uitstekende buitenduurzaamheid;
- uniek glans- en kleurbehoud;
- zeer lage onderhoudscyclus;
- hoog vaste stof gehalte ;
- bevat UV stabilisatoren.
- Toepassing : als hoogduurzame aflak op voorbehandelde delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk. Op onbehandeld hout twee lagen Waarborg Elite Primer aanbrengen.
- Kleur(en) : diverse kleuren uit kleurmengsysteem Waarborg met speciale Waarborg Colourants.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

- Volume % vaste stof : ca. 75% (wit).
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,20 gr/cm³ (wit).
- Glans : hoge, bolle glans.
- Glansgraad : hoogglans > 90 GU (60°)
- Afleveringsviscositeit : 8 Poises I.C.I./20°C
- Droging* : - stofdroog : ca. 2 uur*
- kleefvrij : ca. 3 uur
- overschilderbaar : ca. 24uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

| | |
|----------------------------|--|
| Ondergrond | : het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond. : bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren. |
| Elasticiteit | : zeer goed (> 6 mm). |
| Hechting | : op een voorbehandelde, geschuurde ondergrond goed. |
| Vlampunt | : 42°C. |
| Verdunning | : uitsluitend indien noodzakelijk met aromaat arm terpentijn. |
| Verwerking | : kwast, lakroller. |
| Theoretisch rendement | : ca. 17 m ² /liter voor een droge laagdikte van 40 µm, komt overeen met 60 µm natte verffilm. |
| Buitenduurzaamheid | : onderhoud cyclus is ca. 10-/12-jaar. Deze cyclus wordt mede bepaald door de ondergrond, kleur, ligging en de kwaliteit van de te schilderen constructie. |
| Verwerkingscondities | : bij een temperatuur van 0 – 30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%. |
| Houdbaarheid | : in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden. |
| Veiligheidsaspecten | : zie informatie op veiligheidsinformatieblad. |
| VOS gehalte Arbo Nederland | : Groep B: ≤ 300 gram VOS per liter. |
| Opmerking | : beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op het verfsysteem. Vooraf de verf goed oproeren. |

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.