



13-1501 Waarborg Elite Primer

Versie 220812-V1 : Waarborg Elite Primer is een grondlak, met glans bevorderende eigenschappen en met een Biobased grondstofaandeel van meer dan 50%.

Voornaamste kenmerken : - goede kantendekking;
 - vochtregulerend;
 - gemakkelijk verwerkbaar;
 - goede hechting;
 - goede droging bij lagere temperaturen;
 - hoog vaste stof gehalte;
 - goede vloeïing.
 - overstaantijd van twee jaar mogelijk

Toepassing : voor het gronden van diverse soorten nieuw houtplaatmateriaal, alsmede over oude gereinigde verflagen

Kleur(en) : diverse kleuren, uit kleurmengstelsel Waarborg

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

Volume % vaste stof : ca. 65% (wit).

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,36 gr/cm³ (wit).

Glans : half glans.

Afleveringsviscositeit : 8 Poises I.C.I./20°C

Droging* : - stofdroog : ca. 2 uur*
 - kleefvrij : ca. 3 uur
 - overschilderbaar : ca. 16uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Ondergrond	: het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond. : bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
Elasticiteit	: zeer goed (> 6 mm).
Hechting	: op een voorbehandelde, geschuurde ondergrond goed.
Vlampunt	: 42°C.
Verdunning	: uitsluitend indien noodzakelijk met aromaat arm terpentijn.
Verwerking	: kwast, lakroller.
Theoretisch rendement	: ca. 15 m ² /liter voor een droge laagdikte van 40 µm, komt overeen met 60 µm natte verffilm.
Buitenduurzaamheid	: onderhoud cyclus is ca. 10-/12-jaar. Deze cyclus wordt mede bepaald door de ondergrond, kleur, ligging en de kwaliteit van de te schilderen constructie.
Verwerkingscondities	: bij een temperatuur van 0 – 30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte Arbo Nederland	: Groep B: ≤ 300 gram VOS per liter.
Opmerking	: beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op het verfsysteem. Vooraf de verf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.