



13-1601 Waarborg Elite Transparant Satin

- Versie 220812-v1 : Een transparant zijdeglanzende, penetrerende en filmvormende aflak voor buiten op basis van urethaan alkydhars en speciale UV filter.
- Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking;
- goede droging en doordroging;
- transparant gekleurd (met UV filter);
- filmvormend, vochtregulerend;
- hoog vaste stof gehalte;
- zeer goede buitenduurzaamheid;
- aroma arm.
- Toepassing : Als duurzame afwerking op tropische en andere houtsoorten, geveltimmerwerk voor buiten. Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.
- Kleur(en) : standaard houtkleuren .
- Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid
- Volume % vaste stof : ca. 59 %.
- Dichtheid (S.G.) : ca. 0,96 gr/cm³.
- Glans : zijdeglans
- Glansgraad : 35-45 GU (60°)
- * bij dit zijdeglanzend Solid product is het glansverloop anders dan bij de conventionele producten (voor 2010). Het bereiken van de 'eindglansgraad' duurt doorgaans 2 à 3 weken hetgeen inherent is aan Solid producten, omdat de verflagen dikker zijn en het bereiken van een eindig stadium van filmvorming (krimp) langer duurt.
- Afleveringsviscositeit : 8-9 d' Pa's.

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| Droging | : | - stofdroog | : ca. 4 uur; |
| | | - kleefvrij | : ca. 8 uur; |
| | | - overschilderbaar | : ca. 24 uur. |
| | * | De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren. | |
| Hechting | : | op een geschuurde ondergrond: goed. | |
| Verdunning | : | Terpentine. | |
| Verwerking | : | kwast / lakroller. | |
| Verwerkingstemperatuur | : | tussen de 5 - 30°C en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%. | |
| Houdbaarheid | : | in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden. | |
| Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 50 µm | : | ca. 13 m ² /liter. | |
| Veiligheidsaspecten | : | zie informatie op veiligheidsinformatieblad. | |
| Opmerking | : | voor gebruik goed oproeren en niet in de volle zon verwerken. | |

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.