PASTOLEX
SUPER REINIGBAAR

Productomschrijving : Hoogwaardige zeer goed reinigbare extra matte muurverf met een hoge dekkracht voor een optimale binnen afwerking.

Toepassing : eenvoudig reinigbaar met water en een spons of doek zonder dat dit storende vlekken of “glanzende” plekken achterlaat. Hierdoor is Pastolex Super Reinigbaar breed inzetbaar op o.a. beton, steen, gipsplaat, pleisterwerk etc. in intensief belaste ruimtes zoals woonkamers, gangen en keukens en als eindlaag over glasweefsel. Ook uitermate geschikt voor het afwerken van ruimtes die periodiek gereinigd worden zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en horecagelegenheden.

Voornaamste kenmerken :

- Zeer goed reinigbaar
- Glanst niet op (na ca. 1 maand)
- Uitstekende dekking
- Toepasbaar op vrijwel elke ondergrond
- Intensief belastbaar
- Geschikt voor certificering binnenluchtkwaliteit (BREEAM-HEA9)

EIGENSCHAPPEN

Basis	:	Acrylaat copolymeer dispersie
Kleur	:	wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
Dichtheid 20°C	:	1,52 kg/dm³ voor wit
Laagdikte	:	ca. 50 µm droog ca. 100 µm nat
Droogtijd	:	bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 30minuten
Overschilderbaar	:	na ca. 6 - 8 uur.
Vastestofgehalte	:	49 vol%
Theor.rendement	:	ca. 8 - 10 m² per liter bij 50 mu. droog De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.
Houdbaarheid	:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
		Conform DIN EN 13 300
Glans	:	Mat < 10 G.U. (60°)
Natte slijtage	:	Klasse 1 (na ca. 1 maand)
Dekking	:	Klasse 3, (na ca. 1 maand bij een verbruik van 8 m²/liter)

VOORZORGSMAATREGELEN

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

OPMERKINGEN

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan. Deze kunnen met name bij donkere kleuren zichtbaar worden.

VERWERKING

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.

Reinigingsverd. : Direct na gebruik met (warm) water.

Verwerkings-omstandigheden : Bij spuitapplicatie altijd goed ventileren. Tijdens het spuiten wordt de producteigen geur meer benadrukt

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast/roller

Verdunning	:	Indien nodig 0-5 % water
Gereedschap	:	Blokwitter of mixkwast Muurverfroller met een hoge pool *Note: De muurverf vol opzetten en altijd “nat in nat” in één richting werken in zo min mogelijk arbeidsgangen.*

Airless spray

Verdunning	:	Indien nodig 0-5% water
spuitdruk	:	120 - 130bar
spuitopening	:	0,018 - 0.021 inch
	:	Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de spuitinstellingen moeten worden bepaald door de applicateur. *NB: Om aanzetten op grote vlakken en bij “strijklicht” te voorkomen, de ondergrond in afgebakende delen afwerken en daarbij altijd nat-in-nat aansluitend werken over de volle hoogte of breedte van het oppervlak*

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbehandeling worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf.
- Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl.
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.