COPPERANT

85876 COPPERANT MINÉRALE MUURPRIMER

Kleurloze, impregnerende primer op basis van kieselsol en waterglas (= sol-silicaat). Voor het fixeren van sterk of onregelmatig zuigende en licht poederende Minérale ondergronden. Grondlaag voor Copperant Minérale Muurverf systeem. Zeer geschikt voor het behandelen van cement- en/of kalkbepleistering, historische gebouwen en monumenten. Kan ook binnen worden toegepast.

KENMERKEN

Kleur	Kleurloos
Volume vaste stof	Ca. 9 % volume
PH-waarde	11 (etsend op glas)
VOS gehalte	< 4 gr/l
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,05 kg/l
Praktisch rendement	Het praktisch rendement bedraagt ca. 3 tot 10 m² per liter, afhankelijk van porositeit en ruwheid van de ondergrond, verdunningspercentage en applicatiemethode. Exacte hoeveelheden dienen proefondervindelijk te worden vastgesteld.
Verpakking	2,5 en 10 liter blikken
Houdbaarheid	Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

EIGENSCHAPPEN

- Vermindert en nivelleert zuiging van de ondergrond
- zeer goede penetratie in poreuze ondergronden
- zuur- en alkali-bestendig
- extreem weerbestendig
- sterk waterdampdoorlatend
- geen filmvorming, microporeus

WERKPROCES

Verdunnen	Desgewenst bij sterk zuigende ondergronden 1:1 met water verdunnen, in dat geval nat in nat twee lagen aanbrengen (laatste laag onverdund).
Applicatie omstandigheden	Omgeving- en ondergrondtemperatuur: 5 - 30 °C (relatieve vochtigheid max 85%). Niet in directe zonlicht of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht en regenval.
Applicatiemethode	Minérale Muurprimer kan verkwast of gerold worden.
Etching effect	Copperant Minérale heeft een etsende werking. In verband hiermee wordt geadviseerd aangrenzende oppervlakken, zoals glaswerk, keramiek, straatstenen, natuursteen en metalen (al dan niet behandeld) volledig af te dekken. Eventuele spatten direct met veel water verwijderen.

Copperant Minérale Muurprimer niet verspuiten omdat daarmee geen goede verankering met de ondergrond wordt verkregen. Niet gebruiken op elastische ondergronden en chloorrubber, anders volledig verwijderen.

VERWERKINGSGEGEVENS

	Kwast-roller
Verdunner	Leidingwater
Hoeveelheid	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.

Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie bij voorkeur met warm leidingwater. Pomp goed doorspoelen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbereiding	Voor gebruik goed roeren!
Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet solide, droog, niet verkrijtend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen, vuil, vet, mos en algen mechanisch of met hoge druk water verwijderen. Ontbrekende delen met een geschikt reparatiemiddel repareren.
Applicatie op muur	Copperant Minérale Muurprimer in twee of drie lagen aanbrengen voor een optimaal resultaat.

DROOGTIJD

	20 °C
Stofdroog	na ca. 30 minuten*
Overschilderbaar	na ca. 12 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

MILIEU & GEZONDHEID

VOS-arme conservering	Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Copperant Minérale is oplosmiddelvrij.
Etikettering	Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

ONDERHOUD

Een verfadvies voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.