COPPERANT

Zeer moderne systeemverf op basis van plantaardig bindmiddel, die als éénpot-systeem het hele jaar door te gebruiken is. Het is een echte onderhoudsverf voor buiten met de duurzaamheid van een professionele lakverf en tot 10 jaar onderhoudsarm. De verf heeft goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen, is snel watervast, kras- en stootvast en UV bestendig. Quattro Systeemverf heeft een prettige verwerking, een optimale dekking met mooie vloei en een langdurig behoud van originele kleur en glans.

KENMERKEN

Glans	3/4 glans 70-80 GU
Kleur	Wit en alle kleuren via het Copperant kleurenmengsysteem
Volume vaste stof	Ca. 65 % volume (afhankelijk van kleur)
VOS gehalte	270 gr/ltr.
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,25-1,35 kg/l
Droge laagdikte	Standaard: 35-45 µm (afhankelijk van applicatiemethode)
Theoretisch rendement	Bij een natte laagdikte van 60 µm 16,5 m2/ltr.
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verpakking	0,5, 1 en 2,5 liter blikken.
Houdbaarheid	Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

EIGENSCHAPPEN

Het afschilderen van maatvaste houten constructies zoals kozijnen, ramen en deuren. Ook geschikt voor goed voorbehandelde andere ondergronden zoals metaal, aluminium en kunststof. Hiervoor adviseren wij een voorbehandeling met Pura Multiprimer.
Voornaamste kenmerken:
• bij uitstek geschikt voor 4-seizoenen onderhoud;
• speciaal voor strak (klassiek) schilderwerk;
• kras- en slijtvast;
• gemakkelijk verwerkbaar van 0°C tot 30°C;
• snel watervast.

WERKPROCES

Verdunnen	Klaar voor gebruik. Indien gewenst verdunnen met aromatisch vrije terpentine.
Applicatie omstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 0-30°C Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%
Applicatiemethode	Kwast of roller

VERWERKINGSGEGEVENS

	Kwast-roller
Verdunner	Aromatisch vrije terpentine
Hoeveelheid	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laagdikte	35-45 µm

Reinigen gereedschap: Reinigen met aromatisch vrije terpentine.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbereiding	Voor gebruik goed roeren!
Voorbehandeling ondergrond	Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.
Applicatie bij onderhoud	Eventueel loszittende verfresten verwijderen. Daarna grondig schuren en twee lagen Copperant Quattro Systeemverf UV+ aanbrengen.

DROOGTIJD

	5 °C	**20 °C**
Stofdroog	na ca. 4,5 uur*	na ca. 2 uur*
Overschilderbaar	na ca. 20 uur*	na ca. 16 uur*
Water- en regenvast	-	na ca. 2-3 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

TESTEN EN CERTIFICATEN

Biobased gehalte	TÜV OK Biobased **: 40-60% Biobased Carbon Content conform ASTM D 6866 (Class 2)

BARIL PLANTBASED PRODUCT

MILIEU & GEZONDHEID

VOS-arme conservering	Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.
Etikettering	Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

ONDERHOUD

Een verfadvies voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.