VP Platina Glitterverf Mat

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Glitterverf Mat is een hoogwaardige, watergedragen matte lak, versterkt met polyurethaan voor een extra duurzame en slijtvaste afwerking. De lak is kras- en stootvast, sneldrogend, geurarm en vergelingsvrij, waardoor hij ideaal is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Toepassing

Ideaal voor hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk. Ook geschikt voor bestaand schilderwerk zoals kozijnenen ramen. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Watergedragen
- Mat
- Sneldrogen
- Versterkt met polyurethaan
- Vergelingsvrij
- Kras- en stootvast
- Voor binnen & buiten
- Geurarm
- In elke mogelijke kleur te mengen

Ondergrond en voorbehandeling

- Beschadigingen herstellen en indien nodig schuren
- Breng een aquaprimer of multiprimer aan voor optimale hechting
- Schoon,droog enstofvrij maken

VP Platina Glitterverf Mat

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 45 %
Afwerking	Mat
Verbruik	Ca. 14–16 m^2 per liter
Geschikt voor	Binnen en buiten
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm^3

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina Glitterverf Mat aan te brengen.

- Stofdroog ca. 2 uur
- Overschilderbaar ca. 5 uur
- Verwerkingstempratuur 10–30°C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie enrelatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimumomgevings temperatuurvoor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS(VOC)**: VOS:<85,8 g/l, voldoet aan 2010VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

VP Platina Glitterverf Mat

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).