VP Plafond Finish

PRODUCTBESCHIJVING

VP Plafond Finish is een watergedragen muurverf voor binnenruimtes met een egaal mat resultaat. Schrobklasse 2 en vergelingsvrij. Zeer goed verwerkbaar met kwast, roller of airless spuit. Toepasbaar op beton, stucwerk, pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel en bestaande muurverflagen.



Toepassing

VP Plafond Finish is ideaal als afwerking van wanden in projectmatige binnenruimtes: scholen, kantoren, gangen, vergaderzalen, kinderdagverblijven, gemeenschappelijke ruimtes. Toepasbaar op minerale ondergronden: beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies, bestaande goed hechtende muurverflagen en structuurpleisters.

Eigenschappen

- Allround inzetbare, watergedragen muurverf voor binnenprojecten
- Mat uiterlijk
- Goed dekkend; over het algemeen één laag voldoende op gladde ondergrond
- Schrobklasse 2
- Zeer goede vloeiing, uitstekende verwerking
- Vergelingsvrij

Aanbrengen

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfroller (microvezelrol aanbevolen), airless spuit, airmix spuit.
- **Airless spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk 140-220 bar
- **Airmix spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk max. 110 bar, luchtdruk 1-3 bar.
- **Verdunning:** 0-5 vol.% leidingwater. Gereedschap reinigen met water.
- Proefvlak aanbevolen bij spuitapplicatie; beste resultaat met airless gevoede spuitroller.

VP Plafond Finish

Voorbereiding ondergrond

- Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog; schoon, droog en stofvrij maken, vet en vuil verwijderen.
- Poederende/zuigende ondergronden primeren of impregneren.
- Board, gips- en spaanplaten: spijkergaatjes en kleine beschadigingen vullen met geschikt vulmiddel.
- **Nieuw/onbehandeld:** reinigen en droog houden; lichte oneffenheden herstellen; primerlaag optioneel afhankelijk van ondergrond.
- **Bestaand schilderwerk:** reinigen, beschadigingen herstellen; licht opschuren indien nodig.

Droogtijden

- Stofdroog ca. 1 uur
- Overschilderbaar ca. 4 uur
- Volledig belastbaar na 1 maand
- Verwerkingstemperatuur 5-30°C
- Relatieve luchtvochtigheid max. 85%

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen
Vaste stofgehalte	ca. 46%
Afwerking	Zijdeglans
Dichtheid	ca. 1,36 kg/dm²
Schrobklasse	1
Vloeïing	Zeer goed
Verbruik	8-10 m²/liter (afhankelijk van zuiging en structuur ondergrond)

VP Plafond Finish

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Minimaal 2 jaar in originele verpakking bij 5-30°C.

Milieu en gezondheid

- VOS (VOC): <85,8 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Let op:
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).