



VP Platina Aqua Gloss

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Aqua Gloss is een watergedragen hoogglanslak met hoge dekkraft en uitstekend glansbehoud. De lak is stootvast, geurarm en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Toepassing

Ideaal voor hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk. Ook geschikt voor bestaand schilderwerk zoals kozijnen en ramen.

Eigenschappen

- Watergedragen
- Hoogglans
- Hoge dekkraft
- Kras- en stootvast
- Voor binnen & buiten
- Geurarm
- In elke mogelijke kleur te mengen

Ondergrond en voorbehandeling

- Schoon, droog en stofvrij maken
- Beschadigingen herstellen en indien nodig schuren
- Breng een aquaprimer of multiprimer aan voor optimale hechting



VP Platina Aqua Gloss

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Alkydemulsie
Vaste stofgehalte	ca. 45 %
Afwerking	Zijdeglans
Verbruik	Ca. 14-16 m ² per liter
Geschikt voor	Binnen en buiten
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm ³

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina Aqua Gloss aan te brengen.

- Stofdroog ca. 2 uur
- Overschilderbaar ca. 5 uur
- Verwerkingstemperatuur 10-30°C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** VOS: <85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)



VP Platina Aqua Gloss

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).