



TOEPASSING

Bolivia Speciaal Plamuur is geschikt voor het vullen van gaten en scheuren alsook voor het repareren, herstellen en egaliseren van alle niet zuigende ondergronden (tegels, verf, styropor, spaanplaat, kunstharspleisters en -plamuren) en minerale ondergronden (muren en plafonds van gips, kalk, cement, beton, baksteen, steen, etc.). Niet gebruiken op elastische ondergronden. Er kunnen diverse soorten afwerkklagen op de plamuur aan worden gebracht zoals, verf, glasweefsel, textiel behang, behang, alle soorten plamuren en pleisters, etc.

BESCHRIJVING

Bolivia Speciaal Plamuur is een zeer wit, met vezel en kunsthars versterkte, cement plamuur voor het plamuren op dispersiesystemen. Geschikt voor gebruik op minerale ondergronden binnen en buiten. Voor het vullen, egaliseren, repareren en verankeren van bouwdelen binnen en buiten.

- In elke laagdikte aan te brengen (0 tot 10 cm).
- Droogt scheurvrij en zonder inzakken (krimpt niet).
- Zeer fijn en wit.
- Circa 30 minuten verwerkbaar.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	niet zuigende / minerale ondergronden
Laagdikte:	tot 10 cm
Grondstofbasis:	wit speciaal cement, kunstharspoeder, additieven
Dichtheid:	ca. 0,9 g/cm ³
pH-waarde:	ca. 12
GISCODE voor bekledingsstoffen:	ZP1
Verpakking:	doosje 750 gram

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: stucspaan
- Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
- Type verdunning: water
- Condities: temperatuur min. 5°C
- Relatieve vochtigheid: max. 80%
- Aanbevolen laagdikte: 0 tot 10 cm



BEHANDELING

Voorbehandeling: De ondergrond moet draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden eerst met voorbehandelen met bijvoorbeeld Flevopol uni. Niet zuigende ondergronden reinigen met Bolivia Verfreiniger.

Benadering: 2,5 deel Speciaal Plamuur in 1 deel schoon, koud water strooien (1 kg Speciaal Plamuur in 400 ml water). Krachtig roeren totdat er een homogene massa ontstaat. Voor reparaties de plamuur dikker aanmaken.

Verwerking: De aangemaakte plamuur binnen 30 minuten verwerken. De oneffenheden gladmaken als de plamuur begint uit te harden of tenminste binnen 60 minuten, bijv. met een vochtige sponsspaan, of na volledige droging schuren.

De plamuur moet volledig droog zijn voordat men kan verven of afwerken. De droogtijd kan tot 24 uur zijn afhankelijk van de laagdikte, ondergrond en kamertemperatuur. Houd bij het repareren en vullen rekening met de zuigkracht en de alkaliteit van de ondergrond. Waar nodig, het totale te plamuren oppervlak met Flevopol uni behandelen. Het is niet nodig een diepgrondering over Speciaal Plamuur aan te brengen.

Veiligheidsvoorschriften: De plamuur niet met minerale verf afwerken. De voorschriften van de producent voor het verwerken verven en lijm op cement ondergronden opvolgen. Niet verwerken onder een kamer- en ondergrondtemperatuur van 5 °C. Na gebruik het gereedschap direct reinigen met water. Gesloten, buiten het bereik van kinderen en droog bewaren. Cementbevattend product. Chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47).