

VP Muurverf Pro Elite Extra Mat

VP Muurverf Pro Elite Extra Mat is een hoogwaardige, watergedragen muurverf met een egaal extramat resultaat voor binnentoepassing. Dankzij schrobklasse 1 is deze verf uitstekend bestand tegen intensief reinigen en professionele schoonmaakmiddelen, zonder opglanzen of schrijfeffect. De verf is vergelingsvrij, heeft een zeer goede vloeïing en laat zich soepel verwerken met kwast, roller of spuit.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Schrobklasse 1 (uitstekend bestand tegen schrobben en reinigen)
- Zeer goed reinigbaar, bestand tegen professionele reinigingsmiddelen
- Vrijwel ongevoelig voor opglanzen of schrijfeffect
- Extramat resultaat, vergelingsvrij
- Zeer goede vloeïing, uitstekende verwerking

TOEPASSING

Afwerking van wanden in ruimtes die regelmatig gereinigd worden: woonruimtes, keukens, badkamers, scholen, kinderdagverblijven en horeca.

Toepasbaar op minerale ondergronden: beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies, bestaande goed hechtende muurverflagen en structuurpleisters.

UITERLIJK

Kleuren: basis wit / basis transparant, RAL-kleuren, overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad: extramat.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 2 jaar in originele verpakking bij 5-30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Watergedragen
Dichtheid	ca. 1,36 kg/dm ³
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 46%
Afwerking	Extramat
Verbruik	8-10 m ² /liter (afhankelijk van zuiging en structuur ondergrond)
Schrobklasse	1
Vloeïing	Zeer goed
Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 4 uur
Volledig belastbaar	na 1 maand
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85%

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfroller (microvezelrol aanbevolen), airless spuit, airmix spuit.
- **Airless spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk 140-220 bar.
- **Airmix spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk max. 110 bar, luchtdruk 1-3 bar.
- **Verdunning:** 0-5 vol.% leidingwater. Gereedschap reinigen met water.
- Proefvlak aanbevolen bij spuitapplicatie; beste resultaat met airless gevoede spuitroller.

VOORBEREIDING ONDERGROND

- Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog; schoon, droog en stofvrij maken, vet en vuil verwijderen.
- **Nieuw/onbehandeld:** reinigen en droog houden; lichte oneffenheden herstellen; primerlaag optioneel afhankelijk van ondergrond.
- **Bestaand schilderwerk:** reinigen, beschadigingen herstellen; licht opschuren indien nodig.

MILIEU EN GEZONDHEID

- **VOS (VOC):** <85,8 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).