VP Platina Bootverf

VP Platina Bootverf is een 1-component, hoogglanzende luchtdrogende aflak op basis van een gemodificeerde alkydhars. Ontwikkeld als duurzame hoogglanzende afwerking in de scheepvaartsector en voor staalwerk, met uitstekende buitenduurzaamheid en weervastheid.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Snelle droging
- Uitstekende buitenduurzaamheid en weervastheid
- Zeer goede vloei-eigenschappen
- Universeel verwerkbaar
- Uitstekende hechting op oudere ondergronden

TOEPASSING

Duurzame hoogglanzende afwerking in de scheepvaartsector.

Afwerking van staalwerk.

UITERLIJK

Kleuren: RAL-kleuren, andere kleuren op aanvraag.

Glansgraad: hoogglans.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Bewaren bij 5-30°C in onaangebroken, originele verpakking.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden vanaf productiedatum.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Gemodificeerde alkydhars
Dichtheid	ca. 0,92-1,15 kg/l (afhankelijk van kleur)
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 41-46% (afhankelijk van kleur)
Afwerking	Hoogglans
Verbruik	ca. 12 m^2/l bij 40 µm; ca. 9 m^2/l bij 50 µm droge laagdikte
Geschikt voor	Scheepvaart en staalwerk
Verdunner	Synthetische verdunning (traag)
Stofdroog	ca. 3 uur
Kleefvrij	ca. 4 uur
Hanteerbaar	ca. 12 uur
Overschilderbaar	ca. 18 uur (maximaal onbeperkt)

Droogtijden bepaald bij 100 µm nat, 20°C en 50% relatieve vochtigheid.

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** airless spray, airmix, luchtspuit, kwast, roller.
- **Kwast/roller:** verdunnen met synthetische verdunning (traag).
- **Airless/airmix:** verdunning ca. 0-5% met synthetische verdunning (traag). Spuitdruk airless min. 120 bar, airmix ca. 70 bar, nozzle min. 0,013 inch.
- **Luchtspuit:** verdunning ca. 5-10% met synthetische verdunning (traag), spuitdruk 2-3 bar, nozzle min. 1,5 mm.
- **Reinigen gereedschap:** synthetische verdunning (traag).

CONDITIES

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 10°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).