VP Platina IJzermenie Roodbruin

VP Platina IJzermenie Roodbruin is een grondverf op basis van een gemodificeerd alkydhars, gepigmenteerd met hoogwaardige roestwerende pigmenten. Ontwikkeld als grondlaag voor ijzer en staal, binnen en buiten, ter bescherming tegen corrosie.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende corrosiewering
- Universeel te verwerken op metalen ondergronden
- Goede hechting op gestraald en ontroest staal
- Snelle droging
- Matte afwerking

TOEPASSING

Roestwerende grondlaag voor ijzer en staal, geschikt voor binnen- en buitentoepassing. Te gebruiken als primer voor verdere coatingsystemen.

Voor optimale hechting dient de ondergrond schoon, droog en vrij van roest en vet te zijn.

UITERLIJK

Kleur: roodbruin.

Glansgraad: halfmat.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele verpakking bij 5-30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Alkyd
Dichtheid	ca. 1,24 kg/l
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 48%
Afwerking	Halfmat
Verbruik	ca. 16,0 m^2/l bij 30 µm; ca. 12,0 m^2/l bij 40 µm droge laagdikte
Geschikt voor	IJzer en staal
Verdunner	Synthetische verdunning (traag)
Stofdroog	ca. 2 uur
Kleefvrij	ca. 4 uur
Hanteerbaar	ca. 6 uur
Overschilderbaar	ca. 18 uur

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** airless spray, airmix, luchtspuit, kwast, roller.
- **Airless/airmix:** gebruiksklaar, indien nodig max. 5% verdunnen. Spuitdruk airless min. 130 bar, airmix ca. 70 bar, nozzle min. 1,2 mm.
- **Luchtspuit:** verdunning ca. 5% met synthetische verdunning (snel), spuitdruk 3-5 bar, nozzle 1,5 mm.
- **Kwast/roller:** geschikt voor kleine oppervlakken of reparaties.

PROCESCONDITIES

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 10°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

MILIEU EN GEZONDHEID

- **VOS (VOC):** <360 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).