

VP Platina Isolerende Muurverf

VP Platina Isolerende Muurverf is een synthetische muurverf voor binnen- en buitentoepassing op basis van een acrylaatpolymeerhars, hoogwaardige pigmenten en vulstoffen. De verf is speciaal ontwikkeld voor het beschermen en afwerken van minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk en gips. De coating biedt een matte afwerking met een goede dekking en is geschikt voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. De verf is alkalivast, dampdoorlatend en geschikt voor het isoleren van rook- en watervlekken die bij conventionele dispersieverven kunnen doorslaan.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Reukarm en niet vergelend
- Alkalibestendig en dampdoorlatend
- Goede dekking en egaliserend vermogen
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
- Isolerend vermogen tegen rook- en watervlekken
- Weerbestendig en duurzaam

TOEPASSING

Beschermen en afwerken van ondergronden zoals beton, pleisterwerk, metselwerk, gips en cementgebonden ondergronden.

Toepassingsgebieden: binnenmuren en plafonds, buitenmuren en gevels, renovatieprojecten, industriële en utiliteitsgebouwen.

UITERLIJK

Kleuren: wit en van wit afgeleide kleuren.

Glansgraad: mat.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Ondergrond droog, schoon, vrij van stof, vuil en vet, vrij van loszittende delen en voldoende draagkrachtig.

Sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken met sterk verdunde muurverf of een geschikte primer. Nieuwe minerale ondergronden voldoende laten uitharden voor het aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Acrylaatpolymeerhars
Dichtheid	ca. 1,36 kg/l
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 45%
Afwerking	Mat
Verbruik	ca. 4-7 m ² /l per laag
Geschikt voor	Binnen- en buitentoepassing op minerale ondergronden
Verdunner	Synthetische verdunning (traag)
Stofdroog	ca. 3 uur
Kleefvrij	ca. 4 uur
Hanteerbaar	ca. 5 uur

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

SYSTEEMOPBOUW

- Minimum omgevingstemperatuur voor verwerking: 5°C.
- **Nieuwe ondergronden:** voorstrijklaag verdund (ca. 5-10% met synthetische verdunning, traag), afwerklaag 1-2 lagen.
- **Bestaande verflagen:** ondergrond reinigen en ontvetten, loszittende delen verwijderen, eventueel licht schuren, daarna 1-2 lagen aanbrengen.

AANBRENGEN

- De verf goed oproeren voor gebruik.
- Aanbrengen met kwast, roller, airless- of airmix-spuitinstallatie.
- **Airless applicatie:** verdunning ca. 5% met synthetische verdunning (traag), spuitdruk minimaal 150 bar, nozzle minimaal 0,016 inch.
- Werk gelijkmatig en vermijd te dikke lagen.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).