

# VP Platina Multiprimer Terpentine

VP Platina Multiprimer Terpentine (oplosmiddelhoudend) is een sneldrogende 1-component universele hechtprimer voor verschillende ondergronden. Uitstekend toepasbaar op metalen, kunststoffen en andere moeilijk hechtende oppervlakken. Ontwikkeld voor een snelle doorharding en een kras-, stoot- en slijtvast oppervlak.

## EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Universeel hechtend op diverse ondergronden, ook kunststoffen
- Snel aandrogend en doorhardend
- Kras-, stoot- en slijtvast
- Goed watervast
- Universeel overschilderbaar
- Matte afwerking

### TOEPASSING

Hechtprimer voor de afwerking van diverse ondergronden (bijv. metaal en kunststof), ter voorbereiding vóór aflak of coating.

Geschikt voor industriële en decoratieve toepassingen.

Ondergrond moet schoon, droog en vrij van vet en stof zijn.

### UITERLIJK

Kleuren: RAL-kleuren, overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad: mat.

### OPSLAG & HOUDBAARHEID

Koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

**Houdbaarheid:** minimaal 12 maanden in originele verpakking bij 5-30°C.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| EIGENSCHAP                 | WAARDE                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis                      | Alkyd                                                                                     |
| Dichtheid                  | ca. 1,28 kg/l                                                                             |
| Vaste stofgehalte (volume) | ca. 40%                                                                                   |
| Afwerking                  | Mat                                                                                       |
| Verbruik                   | ca. 6,3 m <sup>2</sup> /l bij 80 µm; ca. 5,0 m <sup>2</sup> /l bij 100 µm droge laagdikte |
| Geschikt voor              | Metalen ondergronden                                                                      |
| Verdunner                  | Geen                                                                                      |
| Stofdroog                  | ca. 30 minuten                                                                            |
| Kleefvrij                  | ca. 3 uur                                                                                 |
| Hanteerbaar                | ca. 8 uur                                                                                 |
| Overschilderbaar           | ca. 16 uur (min. 4 uur, max. 7 dagen; daarna opruwen)                                     |
| Doorgehard                 | 7 dagen                                                                                   |

## VERWERKING EN GEREEDSCHAP

### AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** airless spray, airmix, luchtspuit, kwast, roller.
- **Airless/airmix:** gebruiksklaar. Spuitdruk airless min. 150 bar, airmix ca. 80 bar, nozzle min. 1,2 mm.
- **Luchtspuit:** gebruiksklaar, spuitdruk 3-4 bar, nozzle 1,5 mm.
- **Kwast/roller:** geschikt voor kleine oppervlakken of reparaties.

### PROCESCONDITIES

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

## MILIEU EN GEZONDHEID

- **VOS (VOC):** <360 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

### LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).