VP Platina Project

Watergedragen muurverf voor binnenruimtes met een egaal mat resultaat. Schrobklasse 2 en vergelingsvrij. Zeer goed verwerkbaar met kwast, roller of airless spuit. Toepasbaar op beton, stucwerk, pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel en bestaande muurverflagen.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Allround inzetbare, watergedragen muurverf voor binnenprojecten
- Mat uiterlijk
- Goed dekkend; over het algemeen één laag voldoende op gladde ondergrond
- Schrobklasse 2
- Zeer goede vloeiing, uitstekende verwerking
- Vergelingsvrij

TOEPASSING

Afwerking van wanden in projectmatige binnenruimtes: scholen, kantoren, gangen, vergaderzalen, kinderdagverblijven, gemeenschappelijke ruimtes.

Toepasbaar op minerale ondergronden: beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies, bestaande goed hechtende muurverflagen en structuurpleisters.

UITERLIJK

Kleuren: basis wit / basis transparant, RAL-kleuren, overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad: mat.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 2 jaar in originele verpakking bij 5-30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Watergedragen
Dichtheid	ca. 1,30 kg/dm^3
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 30%
Afwerking	Mat
Verbruik	8-10 m^2/liter (afhankelijk van zuiging en structuur ondergrond)
Schrobklasse	2
Vloeiing	Goed
Stofdroog	ca. 1 uur
Overschilderbaar	ca. 4 uur
Volledig belastbaar	na 1 maand
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85%

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfroller (microvezelrol aanbevolen), airless spuit, airmix spuit.
- **Airless spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk 140-220 bar.
- **Airmix spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk max. 110 bar, luchtdruk 1-3 bar.
- **Verdunning:** 0-5 vol.% leidingwater. Gereedschap reinigen met water.
- Proefvlak aanbevolen bij spuitapplicatie; beste resultaat met airless gevoede spuitroller.

VOORBEREIDING ONDERGROND

- Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog; schoon, droog en stofvrij maken, vet en vuil verwijderen.
- Poederende/zuigende ondergronden primeren of impregneren.
- **Board, gips- en spaanplaten:** spijkergaatjes en kleine beschadigingen vullen met geschikt vulmiddel.
- **Nieuw/onbehandeld:** reinigen en droog houden; lichte oneffenheden herstellen; primerlaag optioneel afhankelijk van ondergrond.
- **Bestaand schilderwerk:** reinigen, beschadigingen herstellen; licht opschuren indien nodig.

MILIEU EN GEZONDHEID

- **VOS (VOC):** <85,8 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).