VP Platina Radiatorlak

VP Platina Radiatorlak is een hoogglanzende, luchtdrogende 1-component lak op basis van een speciale combinatie van gemodificeerde alkydharsen, gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten. Geschikt als duurzame, warmtebestendige afwerking voor radiatoren, c.v.-leidingen en machines.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Snelle droging
- Uitstekend warmtebestendig en krasvast
- Zeer goede vloei-eigenschappen
- Universeel verwerkbaar
- Uitstekende hechting op oudere ondergronden

TOEPASSING

Duurzame hoogglanzende afwerking voor radiatoren, c.v.-leidingen en machines.

UITERLIJK

Kleuren: RAL-kleuren, overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad: hoogglans.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Koel, droog en vorstvrij bewaren bij 5-30°C.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Gemodificeerde alkydhars
Dichtheid	ca. 0,92-1,15 kg/l (afhankelijk van kleur)
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 41-46% (afhankelijk van kleur)
Afwerking	Hoogglans
Verbruik	ca. 12 m^2/l bij 40 µm; ca. 9 m^2/l bij 50 µm droge laagdikte
Geschikt voor	Radiatoren, c.v.-leidingen, machines
Verdunner	Synthetische verdunning (traag) voor kwast/roller; synthetische verdunning (snel) voor spuiten
Stofdroog	ca. 1 uur
Kleefvrij	ca. 6 uur
Hanteerbaar	ca. 8 uur
Overschilderbaar	ca. 16 uur
Doorgehard	Niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij ca. 100 µm nat, 20°C en 50% relatieve vochtigheid. Droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** airless spray, airmix, luchtspuit, kwast, roller.
- **Kwast/roller:** verdunnen met synthetische verdunning (traag).
- **Airless/airmix:** verdunning ca. 5-10% met synthetische verdunning (snel).
- **Luchtspuit:** verdunning ca. 15-20% met synthetische verdunning (snel).
- **Reinigen gereedschap:** synthetische verdunning (snel).

CONDITIES

- Minimum omgevingstemperatuur: 10°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).