VP Platina Schoolbordverf

Matte aflak op basis van een gemodificeerde alkydhars met hoogwaardige pigmenten. Geschikt als aflak voor schoolborden en andere schrijfoppervlakken.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende verwerking met goede vloei-eigenschappen en dekking
- Toepasbaar als éénpot-systeem over oude intacte verflagen en over grondverf
- Gemakkelijk te verwerken
- Duurzaam en slijtvast

TOEPASSING

Aflak voor schoolborden en andere schrijfoppervlakken.

UITERLIJK

Kleur: zwart.

Glansgraad: mat.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Opslag: koel, droog en vorstvrij. Opslagtemperatuur: 5-30°C.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Gemodificeerde alkydhars, hoogwaardige pigmenten
Dichtheid	ca. 1,44 kg/l
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 50%
Afwerking	Mat
Verbruik	16 m^2/l bij 35 µm droge laagdikte
Geschikt voor	Schoolborden en schrijfoppervlakken
Verdunner	Synthetische verdunning (traag)
Stofdroog	ca. 2 uur
Kleefvrij	ca. 5 uur
Hanteerbaar	ca. 12 uur
Overschilderbaar	ca. 18 uur
Doorgehard	Niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij 20°C, 50% RV en een natte laagdikte van ca. 70 µm; indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** kwast en roller.
- **Verdunning:** 0-5% met synthetische verdunning (traag).
- **Reinigen gereedschap:** synthetische verdunning.

CONDITIES

- Minimum omgevingstemperatuur: 10°C.
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven dauwpunt.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).