VP Platina Vernis

VP Platina Vernis is een 1-component zijdeglanzende transparante houtafwerking voor binnen en buiten op basis van speciale alkydharsen. De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Optimale houtbescherming door hoge UV-absorptie
- Goede elasticiteit
- Uitstekende watervastheid
- Uitstekende doordroging
- De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd

TOEPASSING

Bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk.

UITERLIJK

Kleur: transparant.

Glansgraad: zijdeglans.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Basis	Alkydharsen
Dichtheid	ca. 0,90 kg/l
Vaste stofgehalte (volume)	ca. 50%
Afwerking	Zijdeglans
Verbruik	16,6 m^2/l bij 30 µm; 12,5 m^2/l bij 40 µm droge laagdikte
Verdunner	Synthetische verdunning (traag)
Stofdroog	ca. 2 uur
Kleefvrij	ca. 5 uur
Hanteerbaar	ca. 10 uur
Overschilderbaar	ca. 16 uur (maximaal onbeperkt)
Doorgehard	Niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij 30 µm nat, 20°C en 50% relatieve vochtigheid.

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- **Applicatiemethoden:** kwast en roller.
- **Verdunning:** synthetische verdunning (traag), ca. 5-10%.
- Verwerken met een zachte langharige kwast bij een temperatuur van min. 8°C.
- Het is aan te bevelen de eerste laag op kaal hout ca. 10% te verdunnen.
- **Reinigen gereedschap:** synthetische verdunning.

CONDITIES

- De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10°C.
- De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

ONDERHOUD

Afhankelijk van de toestand van het werk het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren. Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk behandelen met VP Platina Vernis. Om het transparante karakter ook op lange termijn te waarborgen, verdient het aanbeveling voor onderhoud lichte kleuren te gebruiken. Het verdient aanbeveling eenmaal in de 2-3 jaar een onderhoudslaag aan te brengen.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).