VP Platina Vloerlak Aqua

Sneldrogende, watergedragen vloerlak op urethaanbasis voor een sterke en duurzame bescherming van houten oppervlakken. De transparante afwerking behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout en vergeelt niet. Dankzij de hoge slijtvastheid en krasbestendigheid is deze lak ideaal voor parketvloeren, trappen en meubels. Bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen en daardoor geschikt voor zowel nieuwe als bestaande houten ondergronden.

EIGENSCHAPPEN & TOEPASSING

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogende, watergedragen vloerlak op urethaanbasis
- Transparante afwerking die de natuurlijke kleur van het hout bewaart
- Zeer duurzaam, slijt- en krasvast
- Bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen
- Niet vergelend, geschikt voor nieuwe en bestaande parketvloeren, trappen en meubels

UITERLIJK

Kleur: transparant, eventueel aan te kleuren in dekkende of transparante tinten.

Afwerking: mat/zijdeglans.

VOORBEREIDING

Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van stof en vet is. Voor gebruik rustig doorroeren, niet verdunnen.

Test altijd eerst op een klein oppervlak voor kleur en opname.

OPSLAG & HOUDBAARHEID

Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele verpakking bij 5-30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAP	WAARDE
Dichtheid	ca. 1,04 kg/l
Vaste stofgehalte	ca. 33 vol.%
Afwerking	Mat/zijdeglans
Verbruik	ca. 10-12 m^2/l (ca. 10 m^2/l per laag)
Stofdroog	ca. 20 minuten
Kleefvrij	ca. 30 minuten
Overschilderbaar	ca. 2 uur
Belastbaar	licht na enkele uren, volledig na 24 uur
Volledig uitgehard	24 uur
Verwerkingstemperatuur	min. 10°C, ondergrond 3°C boven dauwpunt

VERWERKING EN GEREEDSCHAP

AANBRENGEN

- Aanbrengen met acrylkwast of -roller, altijd in de richting van de houtnerf.
- **Nieuw werk:** na de eerste laag opschuren (korrel 240) en vervolglagen aanbrengen.
- **Bestaand werk:** beschadigde lagen verwijderen, intacte lagen ontvetten, licht schuren, 3-4 lagen aanbrengen.
- **Rolverwerking:** schuimvorming voorkomen, licht nastrijken met brede platte acrylkwast. Niet nastrijken in reeds drogende lak.

VERDUNNING & REINIGING

- **Verdunning:** gebruiksklaar, niet verdunnen.
- **Reiniging gereedschap:** water.

MILIEU EN GEZONDHEID

- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

LET OP

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).