VISIR OLJEGRUNNING KLAR

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciale waterafstotende primer met sterk werkende toevoegingen.

Toepassing

VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Dit product is geschikt als primer voor zachte houtsoorten. Voor hardhouten ondergronden wordt DRYGOLIN VINDU OG DØR geadviseerd. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolgbehandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten. Wordt typisch toegepast als primer in dekkende DEMIDEKK systemen.



Kenmerken

- Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
- Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
- Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
- Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

Kleur	Kleurloos	
Verpakking	0.9, 2.7 en 9 liter	
Technische gegevens	Type	Alkyd
	Viscositeit	17 seconden (EN 535-3)
	Soortelijk gewicht	0,92 kg/l
	Vaste stofgehalte in volume	30%
	Vlampunt	63°C
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 8 uur
	Overschilderbaar	Na circa 24 uur
	Opslag	Droog en vorstvrij bewaren
Verwerking	Verbruik	Fijnbezaagd hout 4-7 m² /L Geschaafd hout 12-16 m²/L
	Applicatie methoden	Kwast
	Verdunning/reiniging	Terpentine (niet noodzakelijk)
	Houtvochtigheid	Maximaal 18%
	Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 0°C

Gebruiksaanwijzing

Nieuw houtwerk

- Hout dat langer dan vier weken onbehandeld blootgesteld is aan het weer dient te worden ontdaan van losse houtvezels door middel van schuren.
- Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
- Overmatige hars vooraf verwijderen.
- Vacuüm geïmpregneerd hout dient vooraf ontvet te worden en de scherpe kanten dienen afgerond te worden.
- Het gehele onderdeel impregneren met VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Kopse- en zaagkanten verzadigen (3 tot 4 behandelingen, nat-in-nat). Breng het product met de lengterichting van het hout aan.
- Breng niet overmatig aan; glimmende of verzadigde plekken vermijden.

Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Om deze reden mag hout nooit langer dan circa vier weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn. Bij een dekkende afwerking kan eventueel tijdens het winterseizoen één laag DRYGOLIN VINDU OG DØR *aangebracht worden als tussenlaag voordat in de lente de uiteindelijke afwerking wordt uitgevoerd.*

Eerder behandeld houtwerk

- Onderdeel ontdoen van losse en/of ondeugdelijke verflagen.
- Alvorens het onderdeel wordt geschuurd dit goed reinigen met JOTUN KRAFTVASK
- Na het reinigen goed nawassen met schoon water.
- Overgangen van kaal naar beschermd hout vloeiend schuren. Na het schuren het onderdeel stofvrij maken.
- Ondergronden die voorzien zijn van lijnolie of verf op lijnoliebasis dienen kaal gemaakt te worden, aangezien lijnolie blaarvorming kan veroorzaken onder de verflaag.
- De kale delen impregneren met VISIR OLJEGRUNNING KLAR. Goed uitstrijken om filmvorming op het oppervlak te vermijden. Verwijder overtollige primer terwijl deze nog nat is. Kopse kanten verzadigen (3 tot 4 behandelingen, nat-in-nat). Breng het product met de lengterichting van het hout aan.

Algemeen

Voorbehandeld houtwerk dient uiterlijk binnen een maand te worden afgewerkt.

Veiligheidsinformatie

- EU grenswaarde voor het product (2010/cat. A/h): 750 g/l. Dit product bevat max. 750 g/l.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel dragen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Restanten afvoeren als klein chemisch afval.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings BV | Vaalmuiden 9 | 1046 BV Amsterdam | T: +31 (0) 88 450 5400 | info@norwaycoatings.nl | www.norwaycoatings.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.