VP Platina Hoogglans Muurverf

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Hoogglans Muurverf is een hoogwaardige, watergedragen muurverf met een egaal hoogglans resultaat voor binnentoepassing. Dankzij schrobklasse 1 is deze verf uitstekend bestand tegen intensief reinigen en professionele schoonmaakmiddelen, zonder opglanzen of schrijfeffect. De verf is vergelingsvrij, heeft een zeer goede vloeiing en laat zich soepel verwerken met kwast, roller of spuit.



Toepassing

VP Platina Hoogglans Muurverf is ideaal voor de afwerking van wanden in ruimtes die regelmatig gereinigd worden: woonruimtes, keukens, badkamers, scholen, kinderdagverblijven en horeca. Toepasbaar op minerale ondergronden: beton, stucwerk, schuurwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies, bestaande goed hechtende muurverflagen en structuurpleisters.

Eigenschappen

- Schrobklasse 1 (uitstekend bestand tegen schrobben en reinigen)
- Zeer goed reinigbaar, bestand tegen professionele reinigingsmiddelen
- Vrijwel ongevoelig voor opglanzen of schrijfeffect
- Hoogglans resultaat, vergelingsvrij
- Zeer goede vloeiing, uitstekende verwerking

Aanbrengen

- **Applicatiemethoden:** kwast, verfroller (microvezelrol aanbevolen), airless spuit, airmix spuit.
- **Airless spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk 140-220 bar
- **Airmix spuit:** tip 0,015-0,019 inch, hoek 40-60°, druk max. 110 bar, luchtdruk 1-3 bar.
- **Verdunning:** 0-5 vol.% leidingwater. Gereedschap reinigen met water.
- Proefvlak aanbevolen bij spuitapplicatie; beste resultaat met airless gevoede spuitroller.

VP Platina Hoogglans Muurverf

Voorbereiding ondergrond

- Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog; schoon, droog en stofvrij maken, vet en vuil verwijderen.
- **Nieuw/onbehandeld:** reinigen en droog houden; lichte oneffenheden herstellen; primerlaag optioneel afhankelijk van ondergrond.
- **Bestaand schilderwerk:** reinigen, beschadigingen herstellen; licht opschuren indien nodig.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen
Vaste stofgehalte	ca. 46%
Afwerking	Hoogglans
Dichtheid	ca. 1,36 kg/dm³
Schrobklasse	1
Vloeiing	Zeer goed
Verbruik	8-10 m²/liter (afhankelijk van zuiging en structuur ondergrond)

Droogtijden

- Stofdroog ca. 1 uur
- Overschilderbaar ca. 4 uur
- Volledig belastbaar na 1 maand
- Verwerkingstemperatuur 5-30°C
- Relatieve luchtvochtigheid max. 85%

VP Platina Hoogglans Muurverf

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: koel, droog en vorstvrij bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Minimaal 2 jaar in originele verpakking bij 5-30°C.

Milieu en gezondheid

- VOS (VOC): <85,8 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Let op:
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).