VP Platina Glitterverf Satin

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Glitterverf Satin is een hoogwaardige, watergedragen zijdeglanslak, versterkt met polyurethaan voor een extra duurzame en slijtvaste afwerking. De lak is kras- en stootvast, sneldrogend, geurarm en vergelingsvrij, waardoor hij ideaal is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Toepassing

Ideaal voor hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk. Ook geschikt voor bestaand schilderwerk zoals kozijnen en ramen. Kan gebruikt worden op zowel nieuw als bestaand geschilderd werk. Voor binnen als buiten gebruik.

Eigenschappen

- Watergedragen
- Zijdeglans
- Sneldrogend
- Kras- en stootvast
- Vergelingsvrij
- Geurarm
- In elke mogelijke kleur te mengen
- Versterkt met polyurethaan

Ondergrond en voorbehandeling

- Schoon, droog en stofvrij maken
- Beschadigingen herstellen en indien nodig schuren
- Breng een aquaprimer of multiprimer aan voor optimale hechting

VP Platina Gitterverf Satin

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen Dichtheid ca. 1,35
Vaste stofgehalte	ca. 45 %
Afwerking	Zijdeglans
Verbruik	Ca. 14–16 m² per liter
Geschikt voor	Binnen en buiten
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm³

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina Gitterverf Satin aan te brengen.

- Stofdroog ca. 2 uur
- Overschilderbaar ca. 5 uur
- Verwerkingstempratuur 10–30°C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS (VOC)**: VOS: <85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

info@verfmenger.com | www.verfmenger.com | 058 - 215 25 30

VP Platina Glitterverf Satin

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.