VP Platina Glitterverf Gloss

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Glitterverf Gloss is een watergedragen hoogglanslak met hoge dekkracht en uitstekend glansbehoud. De lak is stootvast, geurarm en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Toepassing

VP Platina Glitterverf Gloss is een aflak/afwerklaag voor hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk. Ook geschikt voor bestaand schilderwerk zoals kozijnen en ramen.

Eigenschappen

- Watergedragen hoogglanslak met hoge dekkracht
- Geschikt voor vrijwel alle behandelde houtoppervlakken, voorbehandeld metaal en kunststof
- Uitstekend glansbehoud, kras- en stootvast, geurarm
- Toepasbaar binnen en buiten op hout, metaal, harde PVC, beton en pleisterwerk

Ondergrond en voorbehandeling

- Schoon, droog en stofvrij maken
- Breng een aquaprimer of multiprimer wa aan voor optimale hechting

info@verfmenger.com | www.verfmenger.com | 058 - 215 25 30

DE VERFMENGER

VP Platina Gitterverf Gloss

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Alkydemulsie kg/dm³
Vaste stofgehalte	ca. 45 %
Afwerking	Hooggans
Verbruik	ca. 14–16 m² per liter
Geschikt voor	Binnen en buiten
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm³

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina Gitterverf Gloss aan te brengen.

- Stofdroog ca. 2 uur
- Overschilderbaar ca. 5 uur
- Verwerkingstempratuur 10–30°C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS (VOC)**: VOS: <85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

VP Platina Glitterverf Gloss

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk advies te worden ingewonnen.