VP Platina Wall Sealer 2K

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Wall Selaer 2K is een watergedragen, oplosmiddelarme tweecomponenten polyurethaan coating voorminerale ondergronden. Ontwikkeld voor een duurzame, slijtvaste en beschermende afwerking waarbij denatuurlijke uitstraling behouden kan blijven of een dekkend kleurresultaat wordt gerealiseerd. Vormt eensterke, waterbestendige en goed reinigbare eindlaag met uitstekende mechanische en chemischebestendigheid, geschikt voor intensief gebruik en natte ruimtes.



Toepassing

VP Platina Wall Sealer 2K is een Bescherm- en afwerklaag voor minerale ondergronden. Geschikt voor wanden, meubels, werkbladen en aanrechtbladen. **Ondergronden:** beton(look), stucwerk, tadelakt, microcement. Geschikt voor binnen gebruik, incl. natte ruimtes zoals badkamers en douches (bij juiste opbouw). Niet geschikt voor kalkhoudendeondergronden (i.v.m. mogelijke verkleuring).

Eigenschappen

- Transparant of in kleur leverbaar
- Mat, zijdeglans en hoogglans
- Duurzaam
- Slijtvast
- Water- en chemisch bestendig
- Geschikt voor natte ruimtes (bij juisteopbouw)
- Watergedragen en oplosmiddelarm

Controle & voorbereiding van de ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn, poreus en voldoende draagkrachtig, vrij van was, vet en losse delen. Gladde ondergronden opruwen (etsen, zandstralen of kogelstralen); nieuwe ondergronden volledig laten uitharden. Scherpe punten verwijderen in verband met waterdichtheid. Bij meerdere verpakkingen: vooraf mengen voor kleur- en glanseenheid.

VP Platina Wall Sealer 2K

Belangrijk:
Altijd eerst een proefvlak maken. Bij sterk zuigende of donkere ondergronden: eerst 1 tot 2 lagen primer/grondlaag aanbrengen.

Mengen van de coating

Mengverhouding: 2 : 1 (component A : component B, gewichtsdelen). Component A mechanisch oproeren, component B langzaam toevoegen. Minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot homogeen. Mengsel ca. 5 tot 10 minuten laten staan en kort naroeren. Houd rekening met de potlife van ca. 1 uur bij 20 graden Celsius, hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Verwerkingscondities: 10 tot 25 graden Celsius, relatieve luchtvochtigheid max. 85%. Niet verwerken bij hoge luchtvochtigheid of condensatie; zorg voor goede ventilatie.

Aanbrengen laagopbouw

Aanbrengen met kwast, kortharige roller (ca. 7 tot 9 mm) of spuit. Standaard opbouw (min. 3 lagen): 1e laag (hechtlaag) verdund met ca. 5 tot 10% water voor betere indringing en hechting, dan 2e laag onverdund, dan 3e laag (eindlaag) onverdund. Natte ruimtes (min. 4 lagen): 1e laag hecht-/impregneerlaag) verdund met ca. 5 tot 10% water, dan 2e laag onverdund, dan 3e laag onverdund, dan 4e laag (extra bescherming) onverdund. Lagen vol en gelijkmatig aanbrengen; vermijd plasvorming en laagdikteverschillen.

Drogen en belangrijke aandachtspunten

Stofdroog: ca. 30 tot 60 minuten. Overschilderbaar: ca. 24 uur. Volledig belastbaar: ca. 7 dagen. Minimaal 16 tot 24 uur droogtijd tussen de lagen. Bescherm de eerste 48 uur tegen vocht en condens.

Belangrijke aandachtspunten

- Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden (mogelijke verkleuring).
- Altijd een proefvlak maken bij onbekende ondergronden.
- Bij twijfel over de ondergrond eerst een hechtproef uitvoeren.

VP Platina Wall Sealer 2K

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Potlife	ca. 1 uur bij 20 graden Celsius
Systeem	Watergedragen
Verbruik	ca. 8 tot 10 m²/l per laag
aanbevolen lagen	min. 3 (4 in natte ruimtes)
Laagdikte	ca. 100 tot 120 micron nat per laag
Mengverhoudingen	2 : 1 (Component A : Component B, gewichtsdelen)

Opslag en houdbaarheid

- Koel, droog en vorstvrij bewaren, 5 tot 25 graden Celsius.
- Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in originele, gesloten verpakking.

Let op:
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op praktijkervaring en de huidige stand van techniek. Omdat verwerking en omstandigheden buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).