DE VERFMENGER

VP Platina Aqua Primer

PRODUCTBESCHIJVING

Vp Patina Aqua Primer is een sneldrogende, watergedragen polyurethaan grondverf voor binnen met uitstekende dekking en vloeiing. De primer hecht perfect op hout, voorbehandeld metaal en kunststof (behalve PE/PP) en is geurarm en makkelijk verwerkbaar. Ideaal als basislaag voor watergedragen lakken zoals VP Platina Aqua Mat, VP Platina Aqua Satin en VP Platina Aqua Gloss.

Toepassing

VP Platina Primer is een grondverf/voorlak voor hout (nieuw, onbehandeld of bestaand schilderwerk), voorbehandeld metaal en voorbehandelde kunststoffen (m.u.v. polyolefinen PE/PP).

Eigenschappen

- Watergedragen polyurethaan
- Zeer goede dekking
- Sneldrogen
- Versterkt met polyurethaan
- Zeer goede vloeiing
- Uistekende hechting
- Binnen
- Geurarm
- Makkelijk verwerkbaar
- In elke mogelijke kleur te mengen

Ondergrond en voorbehandeling

- Schoon, droog en stofvrij maken
- Beschadigingen herstellen en indien nodig schuren

DE VERFMENGER

VP Platina Aqua Primer

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Watergedragen
Vaste stofgehalte	ca. 45 %
Afwerking	Mat
Verbruik	Ca. 14–16 m² per liter
Geschikt voor	Hout en metalen ondergronden
Verdunner	Water (gebruiksklaar, niet verdunnen)
Dichtheid	ca. 1,35 kg/dm³

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina Aqua Primer aan te brengen.

- Stofdroog ca. 2 uur
- Overschilderbaar ca. 5 uur
- Verwerkingstempratuur 10–25°C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS (VOC)**: VOS: <85,8 g/l, voldoet aan 2010 VOC-richtlijn
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)

VP Platina Aqua Primer

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).