



VP Platina Schakelverf

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Schakelverf is een vochtregulerende halfglanzende buitenverf, geschikt voor houtwerk, gevelbetimmeringen, boeiboorden, schuren, kozijnen en deuren. Eenvoudig in één-pot-systeem aan te brengen (grondverf en aflak in één) en ideaal voor hout met nog aanwezig vocht.



Toepassing

VP Platina Schakelverf is ideaal voor houtwerk, gevelbetimmeringen, boeiboorden, schuren, kozijnen en deuren. Ook geschikt voor hout met nog aanwezig vocht.

Eigenschappen

- Halfglansafwerking
- Vochtregulerend, geschikt voor licht vochtig hout
- Alkyd
- Slijtvast
- Weersbestendig
- Eenvoudig in één-laags toepassing (grond + aflak)
- Buiten
- In elke mogelijke kleur te mengen

Ondergrond en voorbehandeling

Nieuw hout of metaal

- Reinigen en licht opschuren
- Eventuele beschadigingen herstellen

Bestaand schilderwerk

- Reinigen en licht opschuren
- Beschadigingen herstellen



VP Platina Schakelverf

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Alkyd
Vaste stofgehalte	ca. 48 %
Afwerking	Zijdeglans
Verbruik	Ca. 10-12 m ² per liter
Geschikt voor	Hout en bestaande verflagen
Verdunner	Terpentine, gebruiksklaar
Dichtheid	ca. 1,10 kg/dm ³

Verwerking en droogtijden

Gebruik een kwast of verfroller om de VP Platina Schakelverf aan te brengen.

- Stofdroog ca. 3 uur
- Overschilderbaar ca. 20 uur
- Doorgehard 7 dagen
- Verwerkingstemperatuur 10–30°C

Opmerking: droogtijden zijn indicatief en afhankelijk van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en relatieve vochtigheid.

Procescondities

- Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende doorharding: 5°C
- Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het dauwpunt

Millieu en gezondheid

- **VOS (VOC):** <150 g/l, voldoet aan de 2010 VOC-richtlijn.
- **Veiligheid:** Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB)



VP Platina Schakelverf

Opslag en houdbaarheid

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

Let op

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).