



# Vp topcoat PU mat RAL 7053

**Omschrijving** 2-componenten zijdeglanzende vloercoating op basis van polyurethaan.

**Toepassing** Zijdeglanzende polyurethaan vloercoating, verkrijgbaar in RAL en NCS kleuren.

**Kenmerken** Uitstekend buitenduurzaam  
Goed krasvast  
Bestand tegen zwak agressieve chemicaliën  
Gering vuilaanhechtend  
1<sup>e</sup> laag 10-15% verdund aanbrengen, 2<sup>e</sup> laag onverdund of 5% max.

**Kleur** Ralkeuren en kleuren op aanvraag

**Glans** Zijdeglanzend

**Basisgegevens**

dichtheid	: ca. 1,42 kg/l
volumevaste stofgehalte	: ca. 54%
verdunner	: 9017
stofdroog	: 45 minuten
overschilderbaar na minimaal	: 16 uur
overschilderbaar maximaal	: 7 dagen (daarna opruwen)

De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50% relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 80 micrometer.

**Houdbaarheid** Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.

**Conditie** De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

**Verbruik** Bij 30 micrometer, droge laagdikte: 17 m<sup>2</sup>/l  
bij 45 micrometer, droge laagdikte: 11,3 m<sup>2</sup>/l