VP Platina Wegenverf Oranje

PRODUCTBESCHIJVING

VP Platina Wegenverf Oranje is een 1-componenten coating op basis van een alkalisch bestendig bindmiddel en hoogwaardige pigmenten. De verf is speciaal ontwikkeld als isolatie- en beschermingslaag voor wegdek en steenslag. De coating biedt een matte afwerking en verstevigt het wegdek, terwijl het losraken van steenslag wordt voorkomen.



Toepassing

Wegmarkeringen op asfaltwegen, betonwegen, parkeerterreinen, bedrijventerreinen, fietspaden, laaden loszones, magazijnvloeren en logistieke ruimtes. Voor rijstrookmarkeringen, parkeervakken, pijlen en symbolen, veiligheids- en waarschuwingsmarkeringen.

Eigenschappen

- Sneldrogend – wegmarkeringen zijn snel weer berijdbaar
- Goede slijtvastheid – bestand tegen intensief verkeer en weersinvloeden
- Sterke hechting – hecht goed op asfalt en beton
- Goed zichtbaar – duidelijke en duurzame markeringen
- Universeel verwerkbaar – roller, airless, wegmarkeringsmachine
- Geschikt voor natte ruimtes (bij juisteopbouw)
- Weer- en UV-bestendig – behoudt kleur en zichtbaarheid
- Halfmat

Ondergrond voorbehandeling

Ondergrond schoon en droog, vrij van stof, vuil, zand, vet en olie, vrij van losse delen, goed hechtend en draagkrachtig. Nieuwe asfalt- of betonondergronden voldoende uitgehard.

Bij sterk vervuilde ondergronden eerst reinigen (bezem, borstelmachine of hogedrukreiniger) en volledig laten drogen. Gladde of gesloten betonoppervlakken licht opruwen voor betere hechting.

VP Platina Wegenverf Oranje

Systeemopbouw

- Minimum omgevingstemperatuur voor verwerking: 5°C.
- Nieuwe asfalt- of betonondergrond: 1–2 lagen wegenverf aanbrengen.
- Bestaande wegmarkering: loszittende delen verwijderen, ondergrond reinigen en ontvetten, eventueel licht schuren, daarna 1–2 lagen wegenverf aanbrengen.

Aanbrengen

- De verf goed oproeren voor gebruik.
- Aanbrengen met kwast (kleine oppervlakken), roller, wegmarkeringsmachine of airless spuitinstallatie
- Werk gelijkmatig en vermijd te dikke lagen; breng de verf in een dunne, gelijkmatige laag aan voor optimale droging en zichtbaarheid.
- Belastbaarheid: stofdroog na ca. 10–20 minuten bij 20°C; markering doorgaans licht belastbaar na 30– 60 minuten. Bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kan de droogtijd toenemen.

Milieu en gezondheid

Nationale wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Droogtijden

- Stofdroog ca. 15 minuten
- Kleefvrij ca. 20 minuten
- Hanteerbaar ca. 60 minuten
- Overschilderbaar ca. 60 minuten

VP Platina Wegenverf Oranje

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Basis	Alkyd
Dichtheid	ca. 1,30 kg/l
Vaste stofgehalte	ca. 43%
Afwerking	Halfmat
Verdunner	9007
Geschikt voor	Wegdek, isolatieverf, bescherming steenslag
Verbruik	30 µm droge laag: 14,3 m²/l; 40 µm droge laag: 10,8 m²/l (praktijk gemiddeld 4–8 m² per liter per laag)

Let op:
De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van techniek en praktijkervaring. Omdat verwerking en toepassing buiten onze invloed liggen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij afwijkende omstandigheden altijd vooraf technisch advies, en raadpleeg voor volledige veiligheidsinformatie het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS).